

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE

Interior/ Exterior

| | | |
|-----|--------------------------|--|
| 1. | Descrição | Esmalte formulado com base em resina alquídica e pigmentação rigorosamente seleccionada, por forma a obter um produto com largo domínio de aplicações. |
| 2. | Utilização | Na Construção Civil, na pintura de madeiras e metais, em interiores e exteriores. |
| 3. | Propriedades | <ul style="list-style-type: none"> • Aplicação em madeiras e metais • Fácil aplicação • Boas propriedades de lacagem • Boa retenção de brilho e cor • Bom poder de cobertura |
| 4. | Características | <ul style="list-style-type: none"> - Brilho: brilhante - Densidade: 1,23 ± 0,02 (a 23°C) - Viscosidade: 75-85 KU (a 23°C) - Sólidos em volume: 61,93 ± 1% - Ponto de Inflamação: 21-55°C (de acordo com a Directiva Preparações Perigosas 1999/45/CE) - Valor limite da UE para este produto (sub cat A/d): 300 g/l . Este produto contém no máx. 300 g/l COV |
| 5. | Preparação da superfície | <p>De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar bem secas, isentas de poeiras, areias soltas e gorduras.</p> <p>De acordo com o tipo de superfície a pintar, devem ser preparadas com primários e sub-capas adequados à sua natureza. Em metais recomenda-se a limpeza até ao grau Sa 2 ½ ou St2 (norma ISO 8501).</p> <p>Repinturas:</p> <p>Se a pintura anterior se encontra em bom estado, proceder a uma limpeza e lixagem cuidadosa (até se despolir totalmente a película de tinta). Pode então aplicar-se a nova camada de Esmalte Sintético Brilhante.</p> <p>No caso da pintura antiga se encontrar em mau estado, deverá proceder-se à decapagem total da tinta, utilizando (quando possível) o Decapante refª 8008 (**). O esquema de pintura a adoptar será idêntico ao de uma pintura de raiz.</p> <p>(**) No caso de madeiras utilizar Bondex Decapante para Madeiras refª 8014.</p> |
| 6. | Aplicação | <p>Homogeneizar o produto, por agitação suave com espátula, e deixar repousar alguns minutos antes de aplicar. Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar 3 demãos de Esmalte Sintético Brilhante, distribuindo-o uniformemente na superfície e alisando sempre no sentido do veio da madeira.</p> <p>Atendendo ao tempo de secagem deste produto recomendamos a aplicação de espessuras de filme baixas (máx 50 µm secos por camada)</p> |
| 7. | Sistema de aplicação | Trincha, rolo ou pistola airless: sem diluição. |
| 8. | Rendimento | 10-12 m ² /L (por demão) |
| 9. | Secagem | <ul style="list-style-type: none"> • Ao tacto: aprox. 8 horas (a 23°C) • Entre demãos: aprox. 24 horas |
| 10. | Limpeza | Com diluente sintético seguida de lavagem com água e detergente. |
| 11. | Indicações importantes | <ul style="list-style-type: none"> • As resinas alquídicas que entram na composição deste produto, têm como característica normal a alteração da brancura em condições adversas, como a sua utilização em zonas não iluminadas pela luz solar. • Evitar a aplicação do produto com temperatura ambiente superior a 35°C ou inferior a 5°C e com humidade relativa superior a 80%. • Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendados na aplicação de tintas e na Ficha de Dados de Segurança do produto. |

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.

