



Tinta plástica para fachadas, formulada com base em emulsão aquosa **100% acrílica** e pigmentação selecionada. Para aplicação em superfícies novas ou para repintura, especialmente indicada para a pintura e repintura de ETICS.

- Brilho: **Mate**
- Acabamento: **Liso**
- Suportes: **Argamassas de barramento, Alvenaria, Betão**
- Cores disponíveis: **Branco e cores claras**


 5L
15L


PROPRIEDADES

- Proteção anti fungos e anti algas
- Boa durabilidade
- Boa retenção de cor
- Boa aplicabilidade
- Declaração Ambiental de Produto - **EPD**, em conformidade com a **ISO 14025:2006** e **EN 15804:2012 +A2:2019/AC:2021**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 10-14 m²/L
 - **Secagem ao tato:** 30 mín.
 - **Secagem repintura:** 4 h
 - **Secagem total:** 24 h
- (Obs.: a 23°C e 50% Hr. A secagem pode variar em função da temperatura ambiente e teor de humidade relativa.)
- **Densidade:** 1,320 ± 0,030 (23°C)
 - **Viscosidade:** 105 ± 5 KU (23°C)
 - **Brilho:** Mate
 - **Ponto de inflamação:** Não inflamável
 - **Teor de sólidos (em volume):** 36,5 ± 1,0%

- **Diluição (em volume):** até 10% na 1ª demão e até 5% nas restantes

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40 g/l. Este produto contém no máx. 5 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Após preparação as superfícies devem estar bem secas e curadas, coesas, sem fissuras, desengorduradas, isentas de poeiras, partículas não aderentes.

- Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar com uma máquina de alta pressão com água e aplicar **Dyruwash refª 9360**.
- Proceder a todas as reparações necessárias.
- Em superfícies pulverulentas e/ou desagregadas, aplicar uma demão de **Dyrufix Aqua refª 4907** ou **Dyrufix refª 37031**.
- Na preparação das restantes superfícies, aplicar uma demão de **Dyruprimer**.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
- Adicionar água potável nas seguintes proporções:
 - 1ª demão: até 10%;
 - Restantes demãos: até 5%.

APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 2 a 3 demãos de tinta.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo ou pistola.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água e detergente, imediatamente após a utilização.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Tratando-se de um produto aquoso, os tempos de secagem, a aderência e o enrijamento são bastante influenciados pela temperatura e humidade ambientes.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 30°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE:

- Minimizar o desperdício de tinta estimando previamente a quantidade necessária, a partir do rendimento.
- Recuperar a tinta não utilizada para a reutilizar. A reutilização de tinta pode minimizar efetivamente o

impacto ambiental do produto ao longo do seu ciclo de vida.

- Caso não utilize todo o produto, reutilize-o noutros projetos, armazene-o ou ofereça-o a um amigo ou a uma instituição.
- Remova o máximo de produto possível das ferramentas de aplicação antes da lavagem.

GESTO RESPONSÁVEL:

- Contribua para a preservação do meio ambiente. Não verta resíduos de tintas no esgoto.
- Não verta a tinta residual em lava-louças, sanitas ou contentores de lixo.
- Se a embalagem contiver uma camada fina de produto seco no fundo e nas paredes, esta pode ser encaminhada para reciclagem.
- Para eliminar embalagens com tinta não reutilizável, juntar no recipiente material absorvente, como areia de gato ou papel de jornal e deixar secar.
- Entregue as embalagens vazias e/ou com resto de produto num local próprio (consulte o seu município ou Ecocentro da área de residência). Feche bem a embalagem depois de a utilizar.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:

- Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes +351 210 521 399 (chamada para a rede fixa nacional) ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736 (chamada para rede móvel nacional).

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém

www.dyrup.pt | www.bondex.pt

Tel.: +351 210 521 399 (chamada para a rede fixa nacional)

