




Primário de aderência, para suportes verticais, à base de copolímeros acrílicos em dispersão aquosa.

- Acabamento: **Liso**
- Suportes: **Chapa galvanizada, zinco, cobre, cerâmica, vidro, PVC, policarbonato**
- Cores disponíveis: **Branco**



## PROPRIEDADES

- Excelente aderência sobre metais não ferrosos e superfícies inorgânicas
- Repintável com produtos de base aquosa e sintética
- Adequado para repinturas
- Secagem rápida
- Flexível

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 10 a 12 m<sup>2</sup>/L (40 a 50 microm EFS) (Obs.: Dependente do tipo de suporte, porosidade e rugosidade, assim como das perdas durante a aplicação)
  - **Secagem ao tato:** Aprox. 1 h.
  - **Secagem repintura:** 6 h.
- (Obs.: a 23°C / 50% HR. Tempo máximo para repintura: 12 meses.)
- **Densidade:** 1,42 ± 0,05 g/cm<sup>3</sup>
  - **Brilho:** Mate
  - **Ponto de inflamação:** Não aplicável
  - **Teor de sólidos (em volume):** 52 % ± 2 % (teórico)
  - **Teor de sólidos (em peso):** 65 % ± 2 %
  - **Diluição (em volume):** Até 15% com água potável, dependendo do método de aplicação.
  - **Aspetto na embalagem:** Fluido

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 140 g/l. Este produto contém no máx. 120 g/l COV.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Após preparação as superfícies devem estar bem secas, sem fissuras, desengorduradas, isentas de poeiras e partículas não aderentes.

- Fazer uma limpeza geral em toda a área a pintar e aplicar uma demão de **Dyruwash refª 9360**.
- Proceder a todas as reparações necessárias.
- Em metais não ferrosos: Passar em toda a superfície com uma solução de ácido fosfórico diluída e de seguida limpar com água limpa.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
- Diluir com 5% de água para aplicação à trincha ou a rolo.
- Diluir com 10% a 15% de água para aplicação com pistola.

## APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 1 demão de Primário Multiusos.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, Rolo de esmaltes (poliamida), Pistola de ar comprimido e Pistola airless (bico: 11; Pressão: 200 bar) sem diluição.

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água.

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

- A aderência (teste da quadrícula) do primário Multiusos é excelente nos materiais mencionados, após 2 dias de secagem. Em substratos não mencionados acima e em caso de dúvida deve ser feito um teste de aderência após 2 dias de secagem.
- Após 12 meses de aplicação sem ser repintado, recomenda-se efetuar uma lixagem geral do primário com lixa fina.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 65% e temperatura do suporte e ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **GESTO RESPONSÁVEL:**
  - Com a constante preocupação que a PPG tem pelo meio ambiente, apostamos em reduzir o impacto ambiental através da incremental utilização de plástico 100% reciclado contribuindo, desta forma, para a redução significativa dos níveis de poluição. A informação relativa à utilização de plástico reciclado consta em cada uma das nossas embalagens.
  - Não verta a tinta residual no esgoto. Se a embalagem contiver uma camada fina de produto seco no fundo e nas paredes do balde, esta pode ser encaminhada para o ecoponto amarelo.

- Para eliminar embalagens com tinta não reutilizável, junte no balde material absorvente e deixe secar.
- Entregue as embalagens ainda com tinta em bom estado a instituições para que possam reutilizar o produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C , em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes +351 210 521 399 (chamada para a rede fixa nacional) ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736 (chamada para rede móvel nacional).

**PPG DYRUP, S.A.**

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém

[www.dyrup.pt](http://www.dyrup.pt) | [www.bondex.pt](http://www.bondex.pt)

Tel.: +351 210 521 399 (chamada para a rede fixa nacional)

