

# STEELGUARD™ 801

## DESCRIÇÃO

Revestimento base solvente de um componente de protecção ao fogo para protecção de aço estrutural

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Protecção de fogo celusósico até 120 minutos
- Secagem rápida, conseguindo tempos curtos de manobrar
- Aplicação em oficina e obra
- Até 1000 µm (40,0 mils) secas em uma demão
- Adequado para interior e exterior em ambientes C1 até C4 (ISO 12944); para ambientes interiores secos (C1) demão final não é necessário
- Resistente ao tempo até 12 meses sem demão de acabamento desde que tenha sido aplicado de acordo com a folha de informação 1222 e não esteja sujeito a acumulação de água, água corrente, alta humidade, ou imersão
- Testado e avaliado Segundo EN 13381-8, BS 476-20/21 e Factory Mutual Class numero 4970
- Produto com marca CE, ETA 14/0115
- Avaliado segundo ETAG 018-2 para todas as classificações de durabilidade

## CORES E BRILHO

- Branco
- Matt

## DADOS BÁSICOS A 20°C (68°F)

| Dados do produto                       |  |
|--|--|
| Número de componentes                  | Um   |
| Densidade                              | 1,34 kg/l (11,18 lb/US gal)  |
| Volume de sólidos                      | 75 ± 3%  |
| VOC (Fornecido)                        | max. 255,0 g/kg (Diretiva 1999/13/EC, SED)<br>UK PG 6/23(92) Appendix 3: max. 327,0 g/l (aprox. 2,7 lb/US gal)<br>EUR Directive: 2004/42/IIA(i)(500) 365 g/l |
| Espessura de película seca recomendada | 200 - 1000 µm (8,0 - 40,0 mils) por demão  |
| Rendimento teórico                     | 1,07 m <sup>2</sup> /l for 700 µm (43 ft <sup>2</sup> /US gal for 28,0 mils)   |
| Seco ao tato                           | 20 minutos   |
| Intervalo de repintura                 | Mínimo: 4 horas<br>Máximo: Sem limitação   |
| Estabilidade do produto                | Mínimo 18 meses se armazenado em lugar fresco e seco   |

### Notas:

- Ver DADOS SUPLEMENTARES - Rendimento teórico e espessura
- Ver DADOS SUPLEMENTARES - Intervalo de repintura
- Ver DADOS SUPLEMENTARES - Tempo de cura
- A esp. seca requerida deve estar de acordo com a certificação aprovada



# STEELGUARD™ 801

## CONDIÇÕES RECOMENDADAS DO SUBSTRATO E TEMPERATURA

- O primário deverá ser aprovado, seco e isento de qualquer contaminação

---

### Condições para aplicação e temperatura do substrato

- Durante aplicação e cura a temperatura de substrato tem que ser dentro 5°C (41°F) e 40°C (104°F)
- Durante a aplicação e cura a temperatura da superfície deve estar 3°C (5°F) acima do ponto de orvalho
- Durante aplicação e cura a temperatura de ambiente tem que ser dentro 5°C (41°F) e 40°C (104°F)
- A humidade relative durante a aplicação e a cura, não deve estar acima de 85%

---

## INSTRUÇÕES PARA USO

- Agitar bem o produto até ficar uniforme e livre de bolhas
- Adicionando demasiado diluente resulta numa resistência reduzida ao escorrimento e uma cura mais lenta

---

## PISTOLA SEM AR (AIRLESS SPRAY)

### Diluente recomendado

Diluente 21-06 (normalmente não é preciso deluir)

### Volume de diluente

0 - 5%

### Ângulo do bico

20° - 50°, dependendo da forma das peças / estruturas

### Orifício do bico

Approx. 0.48-0.64 mm (0.019-0.025 in)

### Pressão do bico

20,0 MPa (aprox. 200 bar; 2901 p.s.i.)

### Notas:

- Tirar todos os filtros, incluindo filtros de expansão e da pistola.
- Um filtro externo no tubo de aspiração é recomendado

---

## TRINCHA/ROLO

- Unicamente para áreas pequenas (retoques e reparações)

### Diluente recomendado

Não se deve misturar diluente

---

## DILUENTE DE LIMPEZA

DILUENTE 21-06

---

# STEELGUARD™ 801

## DADOS ADICIONAIS

| Rendimento teórico e espessura |  |
|--------------------------------|--|
| Espessura seca (DFT)           | Rendimento teórico                                   |
| 200 µm (8,0 mils)              | 3,75 m <sup>2</sup> /l (150 ft <sup>2</sup> /US gal) |
| 400 µm (16,0 mils)             | 1,88 m <sup>2</sup> /l (75 ft <sup>2</sup> /US gal)  |
| 500 µm (20,0 mils)             | 1,50 m <sup>2</sup> /l (60 ft <sup>2</sup> /US gal)  |
| 700 µm (28,0 mils)             | 1,07 m <sup>2</sup> /l (43 ft <sup>2</sup> /US gal)  |
| 1000 µm (40,0 mils)            | 0,75 m <sup>2</sup> /l (30 ft <sup>2</sup> /US gal)  |

Nota: Aplicação a trincha: esp. seca por demão máxima: 300 µm (12,0 mils)

| Intervalo de repintura para espessuras até 700 µm (28.0 mils) |           |               |               |               |               |               |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Repintura com...  | Intervalo | 5°C (41°F)    | 10°C (50°F)   | 15°C (59°F)   | 20°C (68°F)   | 30°C (86°F)   |
| Consigo mesmo   | Mínimo    | 10 horas      | 8 horas       | 6 horas       | 4 horas       | 3 horas       |
|   | Máximo    | Sem limitação | Sem limitação | Sem limitação | Sem limitação | Sem limitação |

| Intervalo de repintura para espessuras até 1000 µm (40.0 mils) |           |               |               |               |               |               |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Repintura com...   | Intervalo | 5°C (41°F)    | 10°C (50°F)   | 15°C (59°F)   | 20°C (68°F)   | 30°C (86°F)   |
| Com STEELGUARD 2458  | Mínimo    | 2 horas       | 1,5 horas     | 1 hora        | 30 minutos    | 20 minutos    |
|  | Máximo    | Sem limitação | Sem limitação | Sem limitação | Sem limitação | Sem limitação |
| Com aprovadas demão finais                                     | Mínimo    | 3 dias        | 60 horas      | 48 horas      | 24 horas      | 16 horas      |
|  | Máximo    | Sem limitação | Sem limitação | Sem limitação | Sem limitação | Sem limitação |

| Tempo de cura para espessuras até 700 µm (28.0 mils) |              |
|--|--------------|
| Temperatura do substrato                             | Seco ao tato |
| 5°C (41°F)   | 1 hora       |
| 10°C (50°F)  | 45 minutos   |
| 15°C (59°F)  | 30 minutos   |
| 20°C (68°F)  | 20 minutos   |
| 30°C (86°F)  | 10 minutos   |

Nota: Tempos de secagem podem ter variações consideráveis dependendo das condições ambientais, A/V m<sup>1</sup> (Hp/A) do membro, e da espessura aplicada

# STEELGUARD™ 801

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Para produtos e diluentes recomendados, ver fichas de segurança {1430}, {1431} e ficha de segurança do produto
- Sendo um produto à base de solvente, deve-se evitar a inalação do spray ou vapor, como o contato com o produto húmido com a pele e olhos

## REFERÊNCIAS

|  |                     |      |
|--|---------------------|------|
| • STEELGUARD™ ORIENTAÇÕES PARA APLICAÇÃO   | FICHA DA INFORMAÇÃO | 1222 |
| • STEELGUARD™ PRIMÁRIOS APROVADOS  | FICHA DA INFORMAÇÃO | 1224 |
| • STEELGUARD™ ACABAMENTOS APROVADOS  | FICHA DA INFORMAÇÃO | 1226 |
| • Tabelas de conversão   | FICHA DE INFORMAÇÃO | 1410 |
| • Explicação de fichas técnicas de produtos                                      | FICHA DE INFORMAÇÃO | 1411 |
| • Precauções de segurança  | FICHA DE INFORMAÇÃO | 1430 |
| • Segurança para a saúde em espaços confinados Perigos de exposição e toxicidade | FICHA DE INFORMAÇÃO | 1431 |
| • Segurança do trabalho em espaços reduzidos                                     | FICHA DE INFORMAÇÃO | 1433 |
| • Diretrizes para o uso da ventilação  | FICHA DE INFORMAÇÃO | 1434 |
| • Preparação das superfícies   | FICHA DE INFORMAÇÃO | 1490 |
| • Especificação para abrasivos minerais  | FICHA DE INFORMAÇÃO | 1491 |
| • Humidade relativa - temperatura do substrato - temperatura do ar               | FICHA DE INFORMAÇÃO | 1650 |

## GARANTIA

PPG garante (i) que é titular do produto, (ii) que a qualidade do produto está em conformidade com as especificações da PPG para tal produto em vigor no momento da fabricação e (iii) que o produto será entregue livre de quaisquer reivindicações legítimas de terceiros por violação de quaisquer patentes nos EUA que cubram o produto. ESTAS SÃO AS ÚNICAS GARANTIAS DADAS PELA PPG, E A PPG REJEITA TODAS AS DEMAIS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, SOB ESTATUTO OU DECORRENTE DE OUTRA FORMA DA LEI, DE UMA NEGOCIAÇÃO EM CURSO OU USO COMERCIAL, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO QUALQUER OUTRA GARANTIA DE ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM OU USO. Qualquer reivindicação sob esta garantia deve ser feita pelo Comprador à PPG, por escrito, no prazo de cinco (5) dias após a descoberta pelo Comprador do alegado defeito, mas em nenhum caso após a expiração do prazo de validade aplicável do produto, ou de um ano a partir da data de entrega do produto ao Comprador, o que ocorrer primeiro. Se o comprador não notificar PPG de tais não-conformidades como aqui exigido, o Comprador não terá direito a qualquer recuperação sob esta garantia.

## LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

EM HIPÓTESE ALGUMA A PPG SERÁ RESPONSÁVEL, SOB QUALQUER TEORIA DE RECUPERAÇÃO (SEJA COM BASE EM QUALQUER TIPO DE NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO) POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU DANOS SUBSEQUENTES DE QUALQUER FORMA RELACIONADOS A, DECORRENTES OU RESULTANTES DE QUALQUER UTILIZAÇÃO DO PRODUTO. As informações contidas neste boletim destinam-se apenas para orientar, e baseiam-se em testes de laboratório que a PPG acredita serem confiáveis. A PPG pode modificar as informações aqui contidas a qualquer momento como resultado da experiência prática e do desenvolvimento contínuo de produtos. Todas as recomendações ou sugestões em relação à utilização do produto PPG, quer em documentos técnicos, quer em resposta a uma pergunta específica, ou de outra forma, são baseadas em dados que a PPG acredita serem fiáveis. O produto e as informações relacionadas são projetados para usuários que têm o conhecimento e as habilidades industriais necessários na indústria, e é de responsabilidade do usuário final determinar a adequação do produto para o seu próprio uso particular, e supõe-se que o Comprador o tenha feito, a seu próprio critério e risco. A PPG não tem controle sobre a qualidade ou condição do substrato, ou sobre os vários fatores que afetam o uso e a aplicação do produto. Por isso, a PPG não aceita qualquer responsabilidade decorrente de quaisquer perdas, lesões ou danos resultantes de tal uso ou o conteúdo destas informações (a menos que haja acordos escritos que estipulem o contrário). Variações no ambiente de aplicação, mudanças nos procedimentos de uso, ou extrapolação de dados podem causar resultados insatisfatórios. Este boletim substitui todas as versões anteriores e é de responsabilidade do Comprador verificar se estas informações são as mais atuais antes de utilizar o produto. Podem ser encontradas fichas atualizadas sobre todos os Produtos PPG Protective & Marine Coatings em [www.ppgpmc.com](http://www.ppgpmc.com). O texto em Inglês deste boletim prevalece sobre qualquer tradução.

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.

