

DYRUSTAR NF


Refª 5556 ITC nº 1120

AGO-2026 (PP0797)



Tinta plástica baseada em emulsão de resinas acrílicas e alquídicas com aditivo anti fungos e bolores para um acabamento irrepreensível.

- Excelente aplicabilidade e acabamento, esta tinta ecológica possui um cheiro suave e baixas emissões de compostos orgânicos voláteis, apresentando reduzido impacto ambiental durante o seu ciclo de vida.
- Elevada resistência à lavagem e limpeza frequente (Classe 2, EN13300)
- Brilho: **Mate**
- Acabamento: **Liso**
- Suportes: **Alvenaria, gesso cartonado, estuque sintético ou projetado**
- Cores disponíveis: **Branco** e milhares de cores disponíveis, tintadas a partir do **Branco** e da **Base 30**



PROPRIEDADES

- Lavável
- Excelente aplicabilidade
- Elevadíssima **brancura**
- **Resistente ao desenvolvimento de fungos e bolores**
- Máxima **cobertura**
- Alto rendimento
- Aceita retoques
- **Ecolabel**
- **Resistência à abrasão húmida**
 - Classificação: **Classe 2 segundo EN 13300**
 - Perda de espessura do filme: **> 5 µm e < 20 µm após 200 ciclos**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:**
Superfícies lisas: 12-16m²/L (por demão)
Superfícies rugosas: 10-12m²/L (por demão)
- **Secagem ao tato:** 45 min

- **Secagem repintura:** 4 h
- **Secagem sobrepintura:** 4 h
- **Secagem total:** Aprox. 24h
- **Densidade:** $1,52 \pm 0,05$ (a 23°C)
- **Viscosidade:** Brookfield: 60-80P (spindle 6, speed 50 RPM) 23°C
- **Brilho:** < 3% a 85°
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Teor de sólidos (em volume):** $40 \pm 2\%$
- **Teor de sólidos (em peso):** $60 \pm 2\%$

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l. Este produto contém no máx. 3 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Após preparação as superfícies devem estar bem secas, sem fissuras, desengorduradas, isentas de poeiras e partículas não aderentes.

- Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar com **Dyruwash refª 9360**.
- Proceder às reparações necessárias com o **Dyruestuque refª 5920**.
- Na existência de manchas de nicotina, fumo ou de outras "sujidades", aplicar uma demão de **Dyrublock refª 5300**.
- Em superfícies pulverulentas e/ou desagregadas aplicar uma demão de **Dyrufix Aqua refª 4907** ou **Dyrufix refª 37031**.
- Na preparação das restantes superfícies, aplicar uma demão de **Dyruprimer refª 5415**.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
- Se for necessário ajustar a viscosidade do produto adicionar água potável até 10%.

APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 2 a 3 demãos da tinta.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo ou pistola.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Limpeza com água e sabão.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Tal como outros produtos mate, este produto poderá ganhar brilho se friccionado.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 30°C.

- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE:

- Minimize o desperdício de tinta estimando previamente a quantidade necessária, a partir do rendimento.
- Recupere a tinta não utilizada para a reutilizar. A reutilização de tinta pode minimizar efetivamente o impacto ambiental do produto ao longo do seu ciclo de vida.
- Caso não utilize todo o produto, reutilize-o noutros projetos, armazene-o ou ofereça-o a um amigo ou a uma instituição.
- Remova o máximo de produto possível das ferramentas de aplicação antes da lavagem.

GESTO RESPONSÁVEL:

- Contribua para a preservação do meio ambiente. Não verta resíduos de tintas no esgoto.
- Não verta a tinta residual em lava-louças, sanitas ou contentores de lixo.
- Se a embalagem contiver uma camada fina de produto seco no fundo e nas paredes, esta pode ser encaminhada para reciclagem.
- Para eliminar embalagens com tinta não reutilizável, juntar no recipiente material absorvente, como areia de gato ou papel de jornal e deixar secar.
- Entregue as embalagens vazias e/ou com resto de produto num local próprio (consulte o seu município ou Ecocentro da área de residência).
- Feche bem a embalagem depois de a utilizar.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:

- Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes +351 210 521 399 (chamada para a rede fixa nacional) ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736 (chamada para rede móvel nacional).

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém

www.dyrup.pt | www.bondex.pt

Tel.: +351 210 521 399 (chamada para a rede fixa nacional)

