



- Tinta plástica baseada em emulsão orgânica de copolímeros vinílicos e pigmentação selecionada, para aplicação no exterior.
- Brilho: **Mate**
- Acabamento: **Liso**
- Suportes: **Alvenaria, betão estuque e gesso cartonado**
- Cores disponíveis: **Branco e Bases 10, 20, 30**

**CHROMATIC®****5L
15L**

PROPRIEDADES

- Boa retenção de cor
- Excelente aplicabilidade
- Excelente cobertura
- Excelente resistência à Intempérie
- Grande durabilidade
- Boa resistência a fungos e algas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 12-16 m²/L (por demão) (Obs.: dependendo da superfície)
- **Secagem ao tato:** Aprox. 30 min
- **Secagem repintura:** Aprox. 4h
- **Secagem total:** Aprox. 12h
- **Densidade:** 1,43 ± 0,03 (a 23°C)
- **Viscosidade:** 105 ± 5 KU (a 23°C)
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Teor de sólidos (em volume):** 38,3 ± 1,0 %

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l. Este produto contém no máx. 30 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Após preparação as superfícies devem estar bem secas e curadas, coesas, sem fissuras, desengorduradas, isentas de poeiras, partículas não aderentes e eventuais escorridos do cimento (leitadas).

- Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar com uma máquina de alta pressão com água e de seguida aplicar **Dyruwash refª 9360**.
- Proceder a todas as reparações necessárias.
- Em superfícies pulverulentas e/ou desagregadas aplicar uma demão de **Dyrufix refª 37031**.
- Na preparação das restantes superfícies, aplicar uma demão de **Primário Aquoso Branco refª 5415**.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
- Adicionar água potável nas seguintes proporções:
 - 1ª demão: 15 a 20%;
 - Restantes demãos: até 10%;

APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 2 a 3 demãos de tinta.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo ou pistola.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água e detergente.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Tal como outros produtos mate, este produto poderá ganhar brilho se friccionado.
- Algumas cores poderão ficar alteradas temporariamente quando molhadas.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 30°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrupt.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

