

TINTA PLÁSTICA SUPER


Refª 20511 ITC nº P01

MAR-2026 (PP0752)



Tinta plástica formulada com base em emulsão de copolímeros acrílicos e pigmentação selecionada.

- Especialmente concebida para o uso profissional na construção civil.
- Brilho: **Mate**
- Acabamento: **Liso**
- Suportes: **Alvenaria, estuque**
- Cores disponíveis: **Branco tintável**



PROPRIEDADES

- Alto rendimento
- Excelente poder de cobertura
- Lavável
- Resistente a fungos
- Boa retenção de cor
- Excelente brancura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Rendimento:

Superfícies lisas: 12-16 m²/L (por demão)

Superfícies rugosas: 8-12 m²/L (por demão)

- **Secagem repintura:** Aprox. 4 h
- **Secagem total:** Aprox. 12 h
- **Densidade:** 1,610 ± 0,030 (23°C)
- **Viscosidade:** 105 ± 5 KU (a 23°C)
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Teor de sólidos (em volume):** 44,9 ± 1,0 %

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l. Este produto contém no máx. 30 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Após preparação as superfícies devem estar bem secas, sem fissuras, desengorduradas, isentas de poeiras e partículas não aderentes.

- Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar (no exterior, usar máquina de alta pressão de água) e aplicar uma demão de **Dyruwash ref[®] 9360**.
- Proceder a todas as reparações necessárias.
- Em superfícies pulverulentas e/ou desagregadas, aplicar uma demão de **Dyrufix Aqua ref[®] 4907** ou **Dyrufix ref[®] 37031**.
- Na preparação das restantes superfícies, aplicar uma demão de **Dyprolite ref. 20416**.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
- Adicionar água potável nas seguintes proporções:
 - 1^a e 2^a demão: 10%; 3^a demão: Sem diluição.

APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 2 a 3 demãos de tinta.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo ou pistola.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água e detergente.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Tal como outros produtos mate, este produto poderá ganhar brilho se friccionado.
- Algumas cores poderão ficar alteradas temporariamente quando molhadas.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 30°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE:

- Minimize o desperdício de tinta estimando previamente a quantidade necessária, a partir do rendimento.
- Recupere a tinta não utilizada para a reutilizar. A reutilização de tinta pode minimizar efetivamente o impacto ambiental do produto ao longo do seu ciclo de vida.
- Caso não utilize todo o produto, reutilize-o noutros projetos, armazene-o ou ofereça-o a um amigo ou a

uma instituição.

- Remova o máximo de produto possível das ferramentas de aplicação antes da lavagem.

GESTO RESPONSÁVEL:

- Contribua para a preservação do meio ambiente. Não verta resíduos de tintas no esgoto.
- Não verta a tinta residual em lava-louças, sanitas ou contentores de lixo.
- Se a embalagem contiver uma camada fina de produto seco no fundo e nas paredes, esta pode ser encaminhada para reciclagem.
- Para eliminar embalagens com tinta não reutilizável, juntar no recipiente material absorvente, como areia de gato ou papel de jornal e deixar secar.
- Entregue as embalagens vazias e/ou com resto de produto num local próprio (consulte o seu município ou Ecocentro da área de residência). Feche bem a embalagem depois de a utilizar.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:

- Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes +351 210 521 399 (chamada para a rede fixa nacional) ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736 (chamada para rede móvel nacional).

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém

www.dyrup.pt | www.bondex.pt

Tel.: +351 210 521 399 (chamada para a rede fixa nacional)

