

MEMBRANA ELÁSTICA

Refª 20940 ITC nº P04

DEZ-2017 (PP0040)



- Tinta baseada em copolímeros acrílicos especiais dispersos em base aquosa, especialmente concebida de modo a assegurar um revestimento flexível e impermeável.
- Brilho **Acetinado**
- Acabamento **Liso**
- Suportes: **Alvenaria**
- Cores disponíveis: **Branco e Base 10**



PROPRIEDADES

- Boa elasticidade
- Bom poder de impermeabilização
- Boa durabilidade e retenção de cor
- Fácil Aplicação

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 0,8-1,0 m²/L (Obs.: No total das demãos e para superfícies lisas e desempenadas.)
- **Secagem repintura:** Aprox. 4h
- **Secagem total:** Aprox. 12h
- **Densidade:** 1,26 (a 23°C)
- **Viscosidade:** 126 - 130 KU (a 23°C)
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Teor de sólidos (%p/p):** 47,1 ±1,0 %

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40 g/l. Este produto contém no máx. 40 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar coesas, isentas de poeiras e gorduras e bem secas.
- Pinturas de raiz: Sobre betão ou rebocos bem secos, proceder a uma escovagem e lavagem gerais. Após a superfície bem seca, e para obter uma perfeita aderência do produto, aplicar uma demão geral de Dyrufix refª 37031. Esperar o tempo necessário para a secagem do fixador (cerca de 24 horas) antes da aplicação da tinta.
- Repinturas: Após as eventuais reparações da superfície, remover toda a tinta antiga mal aderente, efetuar uma lavagem geral e, após boa secagem, aplicar uma demão geral de Dyrufix refª 37031.

Casos especiais:

- Superfícies muito irregulares: Nestes casos poderá ter de se aplicar uma 3ª demão, não só por razões decorativas, mas também para se obter uma película mais uniforme e espessa (e portanto mais resistente).
- Em exteriores, nos locais próprios ao aparecimento de fungos e algas: (nomeadamente em zonas muito húmidas), aplicar a tinta com 2,5 a 3% em volume de Aditivo Anti-Algas e Fungos refª 5320. Nas zonas já atacadas, proceder a uma lavagem prévia.

Nota : A membrana pode ainda ser aplicado diretamente, com boa aderência, sobre tintas texturadas (refª 5900, 20502) em bom estado geral (resistência, aderência, etc...).

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.

APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar 2-3 demãos de tinta, diluindo a primeira demão com 10% de água potável, a segunda demão até 2% e terceira demão sem diluição.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo de pelo comprido. Para se obter um efeito ligeiramente texturado, passar no filme húmido o rolo rugo (esponja).

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

