




Primário de aderência, para suportes verticais, à base de copolímeros acrílicos em dispersão aquosa.

- Acabamento: **Liso**
- Suportes: **Chapa galvanizada, zinco, cobre, cerâmica, vidro, PVC, policarbonato**
- Cores disponíveis: **Branco e Cinzento**



PROPRIEDADES

- Excelente aderência sobre metais não ferrosos e superfícies inorgânicas
- Repintável com produtos de base aquosa e sintética
- Adequado para repinturas
- Especialmente desenhado para acabamento com Sigmadur One e PPG Vikote 56
- Flexível

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 10 a 12 m²/L (40 a 50 microm EFS) (Obs.: Dependente do tipo de suporte, porosidade e rugosidade, assim como das perdas durante a aplicação)
 - **Secagem ao tato:** Aprox. 1 h.
 - **Secagem repintura:** 6 h.
- (Obs.: a 23°C / 50% HR. Tempo máximo para repintura: 12 meses.)
- **Densidade:** 1,42 ± 0,05 g/cm³
 - **Brilho:** Mate
 - **Ponto de inflamação:** Não aplicável
 - **Teor de sólidos (em volume):** 52 % ± 2 % (teórico)
 - **Teor de sólidos (em peso):** 65 % ± 2 %
 - **Diluição (em volume):** Até 15% com água potável, dependendo do método de aplicação.
 - **Aspetto na embalagem:** Fluido

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 140 g/l. Este produto contém no máx. 120 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Após preparação as superfícies devem estar bem secas, sem fissuras, desengorduradas, isentas de poeiras e partículas não aderentes.

- Fazer uma limpeza geral em toda a área a pintar.
- Proceder a todas as reparações necessárias.
- Em metais não ferrosos: Passar em toda a superfície com uma solução de ácido fosfórico diluída e de seguida limpar com água limpa.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
- Diluir com 5% de água para aplicação à trincha ou a rolo.
- Diluir com 10 a 15% de água para aplicação com pistola airless.

APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 1 demão de Freitaccroch.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, Rolo de esmalte (poliamida), Pistola de ar comprimido e Pistola airless (bico: 15 a 17; Pressão: 150 a 200 bar).

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- A aderência máxima apenas se obtém após 4 dias da aplicação.
- Após 12 meses de aplicação sem ser repintado, recomenda-se efetuar uma lixagem geral do primário com lixa fina.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 65% e temperatura do suporte e ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS**: Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C , em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

