



- Tinta para pavimentos baseada em resina alquídica de secagem rápida e pigmentos adequados.
- Utilizada na proteção, marcação ou decoração de superfícies sujeitas a atrito, em pavimentos de betão ou cimento, em oficinas, armazéns, garagens, laboratórios, etc.
- Brilho: **Mate**
- Acabamento: **Liso**
- Suportes: **Pavimentos de betão e cimento**
- Cores disponíveis: **Cinzeno e Castanho**



PROPRIEDADES

- Muito resistente ao tráfego pedonal
- Ótima aderência
- Produto monocomponente
- Anti-poeira

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 2,5 m²/L (no total das demãos) (Obs.: De acordo com a rugosidade ou a absorção da superfície)
- **Secagem ao tato:** aprox. 1h (a 23°C)
- **Secagem repintura:** aprox. 4h
- **Secagem total:** aprox. 24h (as zonas de tráfego mais intenso devem ser devidamente protegidas durante 2 a 3 dias. Ao fim desse tempo, pode utilizar-se a superfície sem restrições)
- **Densidade:** 1,40 (a 23°C)
- **Viscosidade:** 91 -95 KU (a 23°C)
- **Ponto de inflamação:** 26°C
- **Teor de sólidos (em volume):** 47%

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 500 g/l. Este produto contém no máx. 496 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar bem secas, isentas de poeiras, areias soltas e gorduras.
- **Pintura de raiz:**
 - Em betonilhas novas, é fundamental aguardar a “cura” do betão até que este se apresente neutro (dependendo do tipo de argamassa usada, sugere-se um mínimo de 60 dias, com regas periódicas).
 - Zonas deterioradas ou com fraca resistência devem ser devidamente reparadas. Após secagem aplicar então, uma demão de preparação da tinta diluída até 12%, para uniformizar a absorção.
 - Se a superfície estiver muito lisa ou vidrada, aplicar previamente um Primário de adesão ou proceder a uma lixagem da superfície para criar rugosidade. Após boa secagem pode então aplicar-se o acabamento.
- **Repinturas:** Remover toda a tinta antiga mal aderente, efectuando de seguida uma limpeza geral. Após secagem, aplicar a demão de preparação nas zonas reparadas. Caso seja necessário, efectuar previamente um despolimento geral (com lixa média/grossa).

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.

APLICAÇÃO

- Após correcta preparação da superfície, aplicar a tinta em 3 demãos, sendo a primeira diluída com 12% de diluente Especial ref. 8006 e as 2 últimas sem diluição. Dado que a espessura total do revestimento é fundamental para a sua durabilidade, nas zonas mais desgastadas ou de maior intensidade de tráfego, recomenda-se a aplicação de 1 ou 2 demãos suplementares.
- Para que a superfície fique anti-derrapante, espalhar sobre a tinta ainda fresca uma camada em excesso de sílica fina (cerca de 300µm de granulometria). Após secagem aspirar a sílica não aderida. Aplicar as duas últimas demãos sobre a sílica.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo ou pistola.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Diluente Especial ref. 8006 ou diluente Celulósico ref. 8004.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Não diluir em proporções superiores às indicadas.
- Não aplicar enquanto a superfície não estiver seca, ou com temperatura inferior a 10°C nem superiores a 35°C.
- Recomendamos a leitura da Ficha de dados de segurança e o cumprimento de todas as regras de segurança e de respeito pelo meio ambiente.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar directa.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

