



Tinta aquosa à base de polímeros acrílicos, combinado com pigmentos especiais altamente resistentes à fricção mecânica.

- Recomendada para aplicação em vários tipos de pavimentos desportivos como campos de ténis, pavimentos desportivos de base cimentícia, assim como terraços, varandas, separadores rodoviários, garagens ou outros locais onde não seja exigida elevada resistência mecânica e não sujeitos a agentes químicos.
- Brilho: **Semi-Mate**
- Acabamento: **Liso**
- Suportes: **Pavimentos desportivos/cimento**
- Cores disponíveis: **Branco** e **cores RAL** afináveis a partir do branco, **Cinzento Médio, Verde Ténis, Vermelho Ténis**



PROPRIEDADES

- Fácil de aplicar
- Monocomponente
- Resistente ao tráfego pedonal
- Ótima aderência
- Efeito anti-derrapante

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 9-12 m²/L por demão (Obs.: de acordo com a rugosidade ou absorção da superfície)
- **Secagem ao tato:** 1 a 2 horas
- **Secagem repintura:** Mín. 4 horas
- **Enrijamento total:** 3 a 5 dias
- **Densidade:** 1,30 ± 0,02 (a 23°C)
- **Viscosidade:** 100 -110 KU (a 23°C)
- **Ponto de inflamação:** não inflamável
- **Teor de sólidos (em volume):** 34,0 ± 1%

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- As superfícies devem estar bem curadas, secas, sem fendas, desengorduradas, isentas de poeiras e partículas não aderentes.
- Fazer uma limpeza geral em toda a área a pintar com máquina de pressão de água e deixar secar bem.
- Proceder a todas as reparações necessárias.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
- Adicionar água potável nas seguintes proporções:
 - 1ª demão: 10 a 20%.
 - Restantes demãos: 5 a 10%.

APLICAÇÃO

- Sobre a superfície devidamente preparada, aplicar 3 demãos de tinta.
- Para fazer um efeito antiderrapante mais acentuado, espalhar uma camada de sílica desoxidada em excesso sobre a superfície pintada antes de secar. Aspirar a sílica não aderida à tinta seca e aplicar mais uma ou duas demãos de Terracril.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo ou pistola.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água e detergente.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 30°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

