




Primário de aderência, para suportes verticais, à base de copolímeros acrílicos em dispersão aquosa.

- Acabamento: **Liso**
- Suportes:
 - **Metais não ferrosos:** Chapa galvanizada, zinco, cobre
 - **Metais ferrosos:** Ferro, aço
 - **Outros materiais:** Cerâmica, vidro, PVC, policarbonato, betão e madeira
- Cores disponíveis: **Branco e Cinzento**



PROPRIEDADES

- Excelente aderência sobre metais não ferrosos e superfícies inorgânicas
- Anticorrosivo quando aplicado sobre metais ferrosos sem oxidação
- Repintável com produtos de base aquosa e sintética
- Adequado para repinturas
- Especialmente desenhado para acabamento com Sigmadur One e PPG Vikote 56
- Flexível

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 10 a 12 m²/L (40 a 50µm EFS) (Obs.: Dependente do tipo de suporte, porosidade e rugosidade, assim como das perdas durante a aplicação)
 - **Secagem ao tato:** Aprox. 1h.
 - **Secagem repintura:** 6h.
- (Obs.: a 23°C e 50 % HR. Tempo máximo para repintura: 12 meses.)
- **Densidade:** 1,22 ±0,05 g/cm³
 - **Brilho:** Mate.
 - **Ponto de inflamação:** Não aplicável.
 - **Teor de sólidos (em peso):** 44 % ± 2 %
 - **Diluição (em volume):** até 15% com água potável, dependendo do método de aplicação.
 - **Aspetto dentro da embalagem:** Fluido

#Type!

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Após preparação as superfícies devem estar bem secas, sem fissuras, desengorduradas, isentas de poeiras e partículas não aderentes.

- Fazer uma limpeza geral em toda a área a pintar.
- Proceder a todas as reparações necessárias.
- Em metais não ferrosos: Passar em toda a superfície com uma solução de ácido fosfórico diluída e de seguida limpar com água limpa.
- Em metais ferrosos: Desengordurar e remover toda a oxidação existente até ao grau Sa 2½ (Norma ISO 8501).
- Madeiras, plásticos e superfícies cerâmicas: Efetuar uma lixagem ligeira, com lixa fina, como facilitador de aderência.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
- Diluir com 5% de água para aplicação à trincha ou a rolo.
- Diluir com 10 a 15% de água para aplicação com pistola airless.

APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 1 demão de Freitaccroch.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, Rolo de esmalte (poliamida), Pistola de ar comprimido e Pistola airless (bico: 15 a 17; Pressão: 150 a 200 bar).

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- A aderência máxima apenas se obtém após 4 dias da aplicação.
- Após 12 meses de aplicação sem ser repintado, recomenda-se efetuar uma lixagem geral do primário com lixa fina.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 65% e temperatura do suporte e ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

GESTO RESPONSÁVEL:



- Com a constante preocupação que a PPG tem pelo meio ambiente, apostamos em reduzir o impacto ambiental através da incremental utilização de plástico 100% reciclado contribuindo, desta forma, para a redução significativa dos níveis de poluição. A informação relativa à utilização de plástico reciclado consta em cada uma das nossas embalagens.
- Não verta a tinta residual no esgoto. Se a embalagem contiver uma camada fina de produto seco no fundo e nas paredes do balde, esta pode ser encaminhada para o ecoponto amarelo.
- Para eliminar embalagens com tinta não reutilizável, junte no balde material absorvente e deixe secar.
- Entregue as embalagens ainda com tinta em bom estado a instituições para que possam reutilizar o produto

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes +351 210 521 399 (chamada para a rede fixa nacional) ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736 (chamada para rede móvel nacional).

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém

www.dyrup.pt | www.bondex.pt

Tel.: +351 210 521 399 (chamada para a rede fixa nacional)

