



Pintura para pavimentos de um componente com resinas alquídicas-uretanadas.

- Brilho: **Acetinado**
- Acabamento: **Liso**
- Suportes: **Alvenaria, betão e cimento**
- Cores disponíveis: catálogo **RAL**, **Bases FRM (Média)** e **FRT2 (Transparente)**



PROPRIEDADES

- Boa resistência ao desgaste
- Boa resistência à água, óleos e detergentes domésticos
- Boa adesão sobre fundos compatíveis antigos em boas condições
- Antiderrapante, utilizando sílica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 10 m²/L (por demão)
 - **Secagem ao tato:** 4 horas
 - **Secagem repintura:** min. 16 horas, máx. 12 meses
 - **Secagem para circulação pedestre:** 48 horas
 - **Secagem para circulação garagem:** 7 dias
- (Obs.: a 20°C e 65% HR)
- **Densidade:** 1,19 ± 0,05
 - **Ponto de inflamação:** Entre 21°C e 55°C
 - **Teor de sólidos (em volume):** 49 ± 2 %
 - **Espessura seca recomendada:** 50 a 60 µm/demão

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 500 g/l. Este produto contém no máx. 439 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Após preparação as superfícies devem estar bem secas e curadas, coesas, sem fendas, desengorduradas, isentas de poeiras, partículas não aderentes e eventuais escorridos do cimento (leitadas).

- Fazer uma limpeza geral em toda a área a pintar com máquina de pressão de água e deixar secar bem.
- Proceder a todas as reparações necessárias.
- Efectuar um despolimento geral (com lixa média/grossa).

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
- Adicionar white spirit nas seguintes proporções:
 - Trincha e rolo: 0 a 5%;
 - Pistola Airless, usar bico entre 0,013 e 0,015, Pressão entre 150 a 200 bar: 5 a 10%.

APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 2 demãos de tinta.
- Para fazer um efeito antiderrapante, espalhar uma camada de sílica desoxidada e seca em excesso sobre a superfície pintada antes de secar. Aspirar a sílica não aderida à tinta seca e aplicar mais uma a duas demãos de produto.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo ou pistola airless.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- White spirit.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 70% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 30°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

