



**Silicato TT** é uma tinta mineral, extra mate, formulada com resina de Silicato de Potássio que permite o suporte "respirar".

- Ideal para a pintura ou para a reabilitação de fachadas antigas em edifícios históricos, monumentos, igrejas, etc., com **suportes minerais** como por exemplo: rebocos de cimento e betão, mantendo o seu aspeto "vintage".
- Pode também ser usada para a repintura de edifícios com tintas plásticas (acrílicas, vinílicas, etc...)
- Acabamento: **Liso**
- Brilho: **Mate**
- Cores disponíveis: **Branco** e uma seleção de cores do catálogo Chromatic FAÇADE



## PROPRIEDADES

- Primário e acabamento na maioria das situações
- Excelente poder de cobertura
- Grande durabilidade
- Resistente às micro poeiras do ar
- Acabamento uniforme
- Excepcional permeabilidade ao vapor de água
- Boa resistência à intempérie e UV.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 5 a 7 m<sup>2</sup>/l (por demão)
- **Secagem ao tato:** 2 h
- **Secagem repintura:** 4 h
- **Densidade:** 1,44 (Base L)
- **Teor de sólidos (em volume):** 33%
- **Espessura de película seca:** 100 a 150 µm

## CERTIFICAÇÕES E ENSAIOS

Características	Normas	Classificação
Permeabilidade ao vapor de água (Sd)	EN 1062-1	V1
Permeabilidade à água líquida	EN 1062-1	W2
Capacidade de fissuração	EN 1062-1	A0

\* Ensaios realizados em laboratório interno

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Após preparação as superfícies devem estar bem curadas e secas, capazes de absorver tinta, coesas, sem fendas, desengorduradas, isentas de poeiras, partículas não aderentes e com capacidade de absorção uniforme.

- Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar e aplicar uma demão de **Dyruwash refº 9360**.
- Proceder a todas as reparações necessárias.
- Preparar as superfícies com uma demão diluída a 5% de **Silicato TT refº 5766**.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar perfeitamente o produto.
- Diluir a primeira de demão com água potável entre 0 a 5%.

## APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 2 a 3 demãos de tinta.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo ou pistola adequada (com material resistente a pH alcalino).

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água e detergente imediatamente após a utilização.

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Devido ao forte carácter alcalino desta tinta recomenda-se a utilização de equipamento de proteção, nomeadamente luvas e óculos para proteger as mãos e olhos.
- Não deve ser aplicado sobre tintas elásticas, tintas de óleo, madeira, plásticos e outros materiais orgânicos.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou superior a 30°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

**PPG DYRUP, S.A.**

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém  
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

